

KNP WEM 601

水性环氧地坪砂浆漆

● 产品概述

水性环氧地坪砂浆漆KNP WEM 601分为A、B两个组分包装，KNP WEM 601地坪砂浆漆无毒、无刺激气味、不含任何有毒害的有机溶剂（如：苯类、酮、酯等），不含任何有害重金属物质（如：铅、汞等）。添加石英砂后适合制作厚度 $\leq 2\text{mm}$ 的涂层，涂层具有很好的物理性能和耐化学性能。

● 产品特性

- ◆ 采用水作稀释剂
- ◆ 极低的 VOC
- ◆ 对各种基材有很好的附着力
- ◆ 具有很好的耐磨性
- ◆ 具有良好的抗压、抗弯和拉伸强度
- ◆ 良好的耐水性和耐碱性

● 基本性能

项目	A 组分	B 组分
外观	浅黄色透明液体	无色透明液体
比重 g/cm^3	1.05-1.10	1.10-1.15
固含量%	42 \pm 2	100
有机挥发性物(VOC)g/l	≤ 3.7	---
组分配比（质量比）	A 组分：B 组分：石英砂：水=1.64：1：6.23：0.47	
耐水性/ d	≥ 30	

● 施工参数

施工条件	温度/	≥ 10
	湿度/%	≤ 80
施工方式		刮涂
干燥时间	表干/h	≤ 12
	可踩人时间/h	24-48
涂上面层时间间隔/h		24
施工适用期/h		≤ 2
稀释剂		饮用纯净水或清水

● 使用说明

1. 按质量份封闭底漆 A 组分：封闭底漆 B 组分=1.64：1 的配比混合，采用机械将两者

所有数据，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上进行了试验来确认，海川公司不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供应商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。

104

充分搅拌均匀。

2. 在以上混合均匀的漆液中添加质量份 6.23 份石英砂，然后添加质量份 0.47 份水，搅拌均匀后方可进行涂刷。

● 注 意 事 项

- a) 两组分混合后，需要在 2 小时内使用完毕，否则将会结块不能使用。应根据需要配制，避免浪费。
- b) 进行施工后，24 小时后可踩人。

● 包 装 和 贮 存

品种	组分	样品装	小包装	大包装
水性环氧地坪砂浆漆 KNP WEM 601	A 组分 WEM 601 A	1.4 Kg	4.1 Kg	20.5 Kg
	B 组分 WEM 601 B	0.85 Kg	2.5 Kg	12.5 Kg

贮存方式与期限：A 组分、B 组分均为水性涂料，可存放在通风干燥的仓库内，A、B 组分的有效贮存期均为一年。